

サスティール BGX-545 コード 12

タイプ： 超高韌性

特 長： 耐ヒートサイクル性、高流動、低異方性

<一般的性質>

項目	単位	測定法 ISO	BGX-545 12
ISO材質表示			>PPS-I-(GF+MD)45<
密度	g/cm ³	1183	1.65
吸水率	%	62	0.03
成形収縮率 (流れ方向)	%	自社法	0.2
(直角方向)	%	自社法	0.4
引張強さ	MPa	527-1,2	135
引張破壊ひずみ	%	527-1,2	1.7
引張りウエルド強さ	MPa	ASTM D638	48
曲げ強さ	MPa	178	210
曲げ弾性率	GPa	178	13
シャルピー衝撃強さ (ノッチ側)	kJ/m ²	179-1	8
ロックウェル硬さ (Rスケール)	—	2039-2	R119
荷重たわみ温度 (0.45MPa)	°C	75-1,2	>260
(1.8 MPa)	°C	75-1,2	255
線膨張率 (流れ方向)	×10 ⁻⁵ /K	11359-2	2
(直角方向)	×10 ⁻⁵ /K	11359-2	2.6
耐電圧(絶縁破壊強さ) 2mm t	MV/m	IEC 60243-1	15
アーク抵抗	s	ASTM D495	100
誘電率 (1MHz)	—	IEC 60250	3.9
燃焼性 (燃焼クラス/最小厚み)	—	UL94	V-0/1.5
MFR	g/10min	1133	80
バーフロー長 (1mm t)	mm	自社法	210

(この表に記載の数値は実測値であって保証値ではありません)

<標準成形条件>

シリンドラ温度 (ホッパ部)	270~300°C	金型温度	135~150°C
(中 部)	290~320°C	射出圧力	50~150MPa
(前 部)	290~330°C	射出速度	中~高速
ノズル部温度	290~330°C	スクリュ回転数	100~150rpm

予備乾燥 150°C×2hr~120°C×5hr



東ソー株式会社

〒105-8623 東京都港区芝3-8-2 (芝公園ファーストビル) TEL : 03-5427-5147